

Interfill 833

Stucchi

Stucco di Finitura



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Interfill 833 è uno stucco a finire facile da carteggiare per impiego sopra Interfill 830 per correggere lievi imperfezioni prima dell'applicazione delle mani di finitura.

* Finitura liscia

* Facile da carteggiare

* Colore contrastante a Interfill 830

Interfill 833 può essere applicato a spatola, stecca o manara fino ad uno spessore di 0,3 cm.

INFORMAZIONE RIGUARDANTE IL PRODOTTO

Colore	YAA813
Finitura	Opaca
Peso Specifico	0.83
Volumi Solidi	100%
Rapporto di Miscelazione	1:1 in volume (come fornito) Rapporto di miscelazione in peso: 1,14:1 YAA813: YAA814
Catalizzatore	YAA814
Vita da scaffale media	2 anno
VOC	76 g/lit
Pezzzatura	5 lit

DATI DI ESSICCAZIONE/RICOPERTURA

	Essiccazione							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Carteggiabile	38 ore		28 ore		17 ore		12 ore	
Durata della miscela	80 minuti		70 minuti		50 minuti		30 minuti	

	Ricopertura							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Ricoperto con	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Epoxy GP Coating	5 giorni	Non applicabile	3 giorni	Non applicabile	2 giorni	Non applicabile	1 giorno	Non applicabile
Interprime 820	5 giorni	Non applicabile	3 giorni	Non applicabile	2 giorni	Non applicabile	1 giorno	Non applicabile
Interprime 880	5 giorni	Non applicabile	3 giorni	Non applicabile	2 giorni	Non applicabile	1 giorno	Non applicabile
Interprotect	5 giorni	Non applicabile	3 giorni	Non applicabile	2 giorni	Non applicabile	1 giorno	Non applicabile
Interprotect (Professional)	5 giorni	Non applicabile	3 giorni	Non applicabile	2 giorni	Non applicabile	1 giorno	Non applicabile

Nota: Una volta superato l'intervallo di carteggiatura, tutti gli stucchi vanno carteggiati prima della ricopertura per promuovere una buona adesione. Uno stucco carteggiato può essere lasciato per un periodo fino a tre mesi prima della ricopertura con ulteriori mani di stucco epossidico o con la serie Interprime 8... . Dopo 3 mesi lo stucco deve essere nuovamente carteggiato prima della ricopertura.

APPLICAZIONE E IMPIEGO

Preparazione	<p>SUPERFICI PRECEDENTEMENTE PITTURATE</p> <p>In Buone Condizioni Pulire con Super Cleaner, sciacquare con acqua dolce e lasciare asciugare. Eseguire una sabbatura di lavaggio o carteggiare con carta di grado 180-280.</p> <p>In Cattive Condizioni/Riparazioni: Rimuovere tutti i cicli precedenti fino a raggiungere una superficie compatta e stuccare con Interfill 830.</p> <p>INTERFILL 830 Carteggiare con carta abrasiva di grado 80-180.</p> <p>VTR NUDA/COMPOSITI Carteggiare/levigare con carta abrasiva di grado 120-180. Rimuovere tutti i residui di carteggiatura della sabbatura utilizzando aria compressa pulita e quindi spazzare via. Aspirazione meccanica per i risultati migliori.</p>
Metodo	<p>Miscelare accuratamente i due componenti fino a raggiungere un colore omogeneo. Rimuovere la polvere residua. Stendere con decisione allargando bene il prodotto. Dopo l'indurimento, levigare carteggiando con carta abrasiva di grado 80-180 a umido o a secco. Interfill 833 può essere ricoperto con se stesso non appena sia sufficientemente catalizzato da non essere sollevato dalla successiva applicazione.</p>
Suggerimenti	<p>Diluyente International GTA220 esclusivamente per la pulizia degli attrezzi.</p> <p>Controllo della ventilazione e dell'umidità Evitare l'applicazione in condizioni di bassa temperatura ed elevata umidità, in quanto potrebbe risultare la formazione di uno strato superficiale non aderente, che dovrà essere rimosso mediante lavaggio con detergente e successivo risciacquo, oppure carteggiatura, prima di applicare un'altra mano.</p>

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico oppure visitare www.yachtpaint.com.

Tutti i marchi citati in questa pubblicazione sono di proprietà o in licenza alle aziende del gruppo AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.

	Altro Spargere la miscela su di una tavola per evitare l'eccessivo riscaldamento e per allungare la durata lavorabile della miscela stessa. Per assicurare la perfetta stuccatura delle imperfezioni e dei buchi più piccoli nello strato di Interfill® 830, muovere la spatola all'indietro e in avanti sulla superficie.
Punti Importanti	Non utilizzare se non accuratamente miscelato con il catalizzatore nel rapporto specificato. Non applicare più dello spessore bagnato (WFT) raccomandato per volta. Non utilizzare sotto i 10°C/50°F. La temperatura prodotto dovrebbe essere compresa tra minimo 10°C e massimo 35°C. La temperatura superficie dovrebbe essere compresa tra minimo 10°C e massimo 35°C. La temperatura ambiente dovrebbe essere compresa tra minimo 10°C e massimo 35°C. Non diluire. Non pulire stucco catalizzato con diluenti/solventi.
Compatibilità/Substrati	Interfill 833 va applicato sopra stucchi epossidici catalizzati e carteggiati come Interfill 830 o sopra VTR/Compositi catalizzati.
Numero di Mani	Come richiesto
Resa	(Teorica) - 0.33 m ² /lt @ 3mm/3000µm SFB
Spessore Film Asc. Raccomandato per mano	3000 micron asciutti A manara o stecca.
Spessore Film Bag. Raccomandato per mano	3000 micron bagnati A manara o stecca.
Metodi di applicazione	Stecca, Manara

TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO ED INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Immagazzinaggio	INFORMAZIONI GENERALI: Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria ed alle temperature estreme. Per ottimizzare al massimo la durata di Interfill 833 è bene sincerarsi che, al momento dell'immagazzinamento del prodotto, il contenitore sia ben chiuso e la temperatura sia tra 5°C/41°F e 35°C/95°F. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. TRASPORTO: Interfill 833 deve essere conservato in contenitori ben sigillati durante il trasporto e l'immagazzinaggio.
Sicurezza	GENERALE: Leggere la sezione dedicata alla sicurezza sull'etichetta per ulteriori informazioni. Informazioni disponibili anche dal nostro Help Line Tecnico. SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di Interfill 833 non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Lo smaltimento dei residui deve essere coordinato con le autorità preposte.
NOTE IMPORTANTI	<i>L'informazione contenuta su questa scheda tecnica non è da considerarsi esaustiva. Chiunque utilizza il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per l'impiego richiesto lo fa a suo rischio e non assumiamo alcuna responsabilità per la prestazione del prodotto o per qualsiasi danno o perdita derivante da tale uso, tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a delle modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e dalla nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.</i>