

# EDILACRIL RUSTICO

## NATURA DEL PRODOTTO

EDILACRIL RUSTICO è un sigillante plastoelastico monocomponente a base di resine acriliche in dispersione acquosa.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La superficie del prodotto essiccato ha la finitura di un intonaco ruvido.

Adatto per applicazioni in giunti interni soggetti a modesti movimenti, tra supporti porosi quali cemento, intonaco, legno. Verniciabile, di consistenza pastosa, può essere facilmente lisciato a umido ed è pronto all'uso.

## CAMPI APPLICATIVI (per uso professionale)

- Sigillatura di giunzioni tra pannelli di cartongesso, travi, rivestimenti in legno e muratura.
- Ripresa di crepe su intonaco e muratura in genere.
- Sigillatura di fessure tra battiscopa, gradini in legno e muratura.



## LIMITAZIONI

- Non adatto per giunti esposti continuamente all'acqua.
- Non adatto per PE, PP, PMMA, PTFE, plastiche, neoprene e giunti bituminosi.
- Non sottoporre il giunto a movimenti finché il materiale non è completamente polimerizzato.
- Per tutte le applicazioni al di fuori di quanto riportato nel presente documento, si prega di rivolgersi al Servizio Tecnico di Fratelli Zucchini S.p.A.

## DATI TECNICI

<b>Composizione:</b>	resine poliacriliche in dispersione acquosa, plastificanti e riempitivi
<b>Consistenza:</b>	pasta tissotropica non colante
<b>Temperatura di applicazione:</b>	+5°C / +50°C
<b>Peso specifico:</b>	1,72 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Tempo formazione pelle (23°C / 50 % U.R.):</b>	15 - 30 minuti
<b>Tempo di polimerizzazione completa:</b>	1 - 4 settimane a seconda della temperatura, dell'umidità e della sezione del cordolo
<b>Variazione di volume:</b>	-25 ± 2%
<b>Durezza Shore A (ISO 868):</b>	10
<b>Modulo al 100% di allungamento (ISO 37, 3):</b>	0,35 N/mm <sup>2</sup>
<b>Carico di rottura (ISO 37, 3):</b>	0,4 N/mm <sup>2</sup>
<b>Allungamento a rottura (ISO 37, 3):</b>	120%
<b>Modulo al 100% di allungamento (ISO 8339):</b>	-
<b>Carico di rottura (ISO 8339):</b>	0,25 N/mm <sup>2</sup>
<b>Allungamento a rottura (ISO 8339):</b>	55%
<b>Allungamento / concentrazione di esercizio:</b>	7 ± 2% della larghezza del giunto
<b>Temperatura di esercizio:</b>	-25°C / +80°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.



# EDILACRIL RUSTICO

## METODO D'USO

**Preparazione delle superfici:** le superfici devono essere pulite e prive di materiali distaccati come polvere, sporcizia, ruggine, olio e altri contaminanti. Nella ripresa di crepe o fessure si consiglia di allargare i giunti, rimuovere parti male ancorate e inumidire le superfici. Dimensione massima consigliata dei giunti 10x5 mm. La presenza temporanea di umidità sui supporti porosi non pregiudica l'adesione.

**Posa:** applicare il sigillante con continuità esercitando un'adeguata pressione contro le pareti. Per uniformare la superficie il sigillante può essere lisciato con un utensile bagnato.

**Pulizia:** EDILACRIL RUSTICO può essere facilmente rimosso con acqua da supporti, attrezzi e pelle. Una volta polimerizzato EDILACRIL RUSTICO può essere asportato solo meccanicamente.

**Verniciabilità:** verniciabile con pitture murali e smalti. Si consiglia di effettuare una prova preliminare.

## INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

## INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

18 mesi dalla data di fabbricazione. Conservare il prodotto sigillato nella confezione originale, in luogo asciutto a temperature comprese tra +10°C e +25°C. Teme il calore e il gelo.

## FORMA COMMERCIALE

Codice	Colore	Confezione	UdV
1007534	bianco effetto intonaco	cartuccia 310 ml.	24

Altri formati disponibili su richiesta.



**Fratelli Zucchini S.p.A.**

Via C. Colombo, 6    Tel. +39 0532 782711    info@zucchini.it  
44124 Ferrara - Italy    Fax +39 0532 732121    www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =



Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.